

## Scheda Tecnica Tela Bachelite - CELERON

PROPRIETA'	UNITA' DI MISURA	VALORI
<b>● MECCANICHE</b>		
Resistenza a trazione	N / cm <sup>2</sup>	7000
Resistenza all'urto		
Perpendicolare agli strati	N / cm <sup>2</sup>	300
Parallela agli strati	N / cm <sup>2</sup>	200
Resistenza alla compressione		
Perpendicolare agli strati	N / cm <sup>2</sup>	23000
Parallela agli strati	N / cm <sup>2</sup>	15000
Resistenza alla flessione	N / cm <sup>2</sup>	10000
Durezza Rokwell (scala F)		50
Resistenza alla trazione	N / cm <sup>2</sup>	7000
Resistenza allo sfaldamento	N / cm <sup>2</sup>	6000
<b>● TERMICHE</b>		
Prova al colpo di calore ( 1 ora a 160° )	°C	buona
Prova di inalterabilità all'alliazione dell'olio minerale (72 ore a 120° )	°C	buona
<b>● DIELETTICHE</b>		
Prove di tensione		
Perpendicolare agli strati	Volt	10000
Parallela agli strati	KV	18
Resistenza elettrica tra le spine	Mohm	10-mar
<b>● VARIE</b>		
Peso specifico	gr/cm <sup>3</sup>	1,4
Assorbimento acqua	%	2
Colore		naturale

I dati qui indicati sono ricavati da misurazioni effettuate in laboratorio con una temperatura di 23°C e una umidità relativa al 50%. Essi sono comunque indicativi e non comportano impegno o responsabilità da parte nostra.