



INTOCALCE CPP CAM



BIO-ADESIVO E BIO-RASANTE ECO-COMPATIBILE BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL PER PANNELLI ISOLANTI MINERALI, SUGHERO, LEGNO CEMENTO, POLISTIROLO, POLISTIRENE (ANCHE GOFFRATO), POLIURETANO
Conforme alla norma UNI EN 998-1 • Certificato ICEA di Conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) DM 11 ottobre 2017

DESCRIZIONE

Bio-adesivo e Bio-rasante premiscelato eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, Certificato ICEA di conformità ai criteri ambientali minimi (CAM), ad elevata traspirabilità ad elevato e costante livello qualitativo, prodotto con impianto computerizzato, da applicare a mano, specifico per l'ancoraggio e la rasatura dei pannelli isolanti minerali, sughero, legno cemento, polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano. Non forma barriere al vapore e non contiene solventi. Riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, grazie all'origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle strutture di interesse storico.

COMPOSIZIONE

Calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1 ottenuta dalla cottura di calcari marnosi a 950°C, calce naturale, inerti silicei selezionati di granulometria da 0 a 0,6 mm, inerti da materiale riciclato, additivi sperimentati per lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di adesione ed elasticità.



CARATTERISTICHE

Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, grazie all'utilizzo di impianti di frantumazione propri, producono con la sola aggiunta di acqua una malta eccezionalmente plastica e facilmente lavorabile. Utilizzata come adesivo lega perfettamente su tutti i tipi di sottofondo interni ed esterni purché stabili; come rasante aderisce perfettamente su tutti i tipi di pannelli isolanti. Non fessura, non distacca è traspirante e resistente all'urto. Costituisce l'adesivo ed il rasante ideale per la posa e la rasatura in interno ed esterno dei pannelli isolanti minerali, sughero, legno cemento, polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano.

UTILIZZO

INTOCALCE CPP CAM è un bio-adesivo/bio-rasante premiscelato a ritiro compensato ed essiccazione controllata, ingelivo con ottime caratteristiche di registrabilità, ottima resistenza all'umidità, all'invecchiamento, agli acidi ed alcali. Ideale per l'ancoraggio e la rasatura di pannelli isolanti, da applicarsi come:

•ADESIVO

Direttamente su qualsiasi superficie interna ed esterna purché stabile come: laterizio e termolaterizio, murature miste o in pietra o in tufo, intonaci base cemento vecchi e nuovi, calcestruzzo, predalles. Specifica per la posa di qualsiasi tipo di pannello isolante.

•RASANTE

Direttamente su qualsiasi tipo di pannello isolante. Idoneo, per le sue doti di adesione ed elasticità, anche su superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, su intonaci che presentano lesioni da ritiro, con applicazione nella prima mano di MALVIN NET rete porta intonaco in fibra di vetro maglia 4x4 mm, da minimo 150 gr, certificata ETAG004.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Necessità di bagnare, preventivamente, le superfici particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
- Da impastare a mano o con miscelatore a basso numero di giri fino a che l'impasto sia omogeneo.
- INTOCALCE CPP CAM come collante va applicato sui pannelli isolanti per cordoli o per punti o con spatola dentata, comprimendo INTOCALCE CPP CAM sui pannelli prima con la parte liscia della spatola e successivamente con la parte dentata in modo da omogeneizzare gli assorbimenti non intaccando così le prestazioni del prodotto.
- Applicare poi i pannelli a giunti sfalzati e procedere poi al fissaggio meccanico con appositi chiodi in plastica.
- Per migliorare la capacità di adesione al supporto ed elasticità impastare con "INTOELASTIC" diluito 1:5 con acqua pulita.
- INTOCALCE CPP CAM come rasante va applicato sui pannelli isolanti dopo almeno 3 giorni dall'applicazione, applicare una prima mano nella quale annegare rete porta intonaco in fibra di vetro specifica per cappotto ed applicare poi una seconda mano avendo cura di coprire completamente la rete e rendere quindi le superfici adatte per ricevere rivestimento colorato.
- In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidità, si consiglia di proteggere dalla rapida essiccazione inumidendo i supporti.
- Applicare su calcestruzzo privo di polvere e tracce di disarmanti.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.

INTOCALCE CPP CAM



- Non applicare in pieno sole o con forte vento.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare su supporti freschi di applicazione.
- Non applicare in presenza di pioggia battente.
- Non aggiungere altri materiali al prodotto.
- INTOCALCE CPP CAM va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Tempo di attesa per esecuzioni di rivestimento colorato almeno 22 giorni.

RESA COME ADESIVO

Incollaggio a punti 2/3 kg/mq;

Incollaggio a piena superficie 4/5 kg/mq.

COME RASANTE

3/4 kg/mq per 2 mani

IMBALLO

Sacchi di carta multistrato con film protettivo da kg 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 998-1

Acqua d'impasto	~25-30%
Granulometria EN 1015-1	≤ 0,6 mm
Peso specifico EN 1015-10	1.200 kg/m ³ ± 10%
PH impastato	12
Ritiro plastico in cond. Termoigr. Standard	Assente
Tempo di correzione EN 1015-9	30 minuti
Tempo di lavorabilità	6 ore
Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11	≥ 5 N/mm ² (CS III)
Resistenza a flessione a 28 gg EN 1015-11	≥ 2 N/mm ²
Flessibilità	Ottima
Adesione su laterizio a 28 gg EN 1015-12	> 1,5 N/mm ² FP: A
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 1015-19	μ ≤ 10
Assorbimento d'acqua capillare EN 1015-18	Classe W1
Reazione al fuoco EN 998-1	Classe "A1"
Conducibilità termica EN 1745 p.A.12	λ _{10,dry,mat} = 0,35 W/mK
Durabilità	NPD
Contenuto minimo di materiale riciclato (CAM)	15%
Classificazione UNI EN 998-1:2010	GP-CSIII-W1/DOP nr. 428

CERTIFICAZIONI

Testato secondo la ETAG 004

Certificato ICEA n°DA.2019_001 del 13/11/2019 Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) DM 11 ottobre 2017

VOCE DI CAPITOLATO

L'incollaggio e la rasatura dei pannelli isolanti minerali, sughero, legno cemento, polistirolo, polistirene (anche goffrato), poliuretano in interno ed esterno ; la rasatura di superfici in calcestruzzo, rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione, di intonaci che presentano lesioni da ritiro, sarà realizzata con bio-adesivo/bio-rasante ecocompatibile in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1 tipo "INTOCALCE CPP CAM" della MALVIN S.r.l., con contenuto di inerti da materiale riciclato minimo 15%, certificato ICEA n°DA.2019_001 del 13/11/2019 Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) DM 11 ottobre 2017, applicato a mano e da impastare con sola aggiunta d'acqua, con un consumo di 2/5 kg/mq come collante e di 3/4 kg/mq come rasante, con resistenza a compressione a 28 gg di categoria CS III.

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

